





Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA

Edición : Abril 2003
Sustituye la de fecha : Enero 2002

1. Producto: ***BARNIZ UNIVERSAL SATINADO*** **Cód. D0 121 0000**

Barniz satinado incoloro de primera calidad para la protección y decoración de madera en exteriores e interiores.

* **Rapidez de secado.**
* **Gran durabilidad.**
* **Máxima nivelación.**
* **Elástico.**
* **Resistente al amarilleamiento y al cuarteo.**
* **Acabado impecable.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Sintético-uretanada.
* Acabado: Satinado (brillo de 55-65% en ángulo de 60º-60º).
* Color: Incoloro.
* Rendimiento: 13-17 m2/lt. y mano, según estado de la superficie.
* Densidad: 0,90 ± 0,05 kg/lt.
* Volumen de sólidos: 41 ± 1%.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa.
* Fuera de polvo: 30 min.
* Secado: 3-4 horas.
* Repintado: 24 horas.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

Para conseguir una protección perfecta frente a moho, hongos, carcoma y putrefacción, preparar previamente la madera con FONDO CONSERVANTE DE LA MADERA de Valentine. Lijar suavemente y eliminar el polvo. Los nudos resinosos deben tratarse previamente y aislar.

¡ Atención ! las maderas de alto contenido en materias grasas no toleran los tratamientos con productos base disolvente, solo algunos acrílicos base agua. Consultar al proveedor de la misma.

3.2. Repintado:

Si el barniz viejo tiene buena adherencia, lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, eliminarlo por completo, al igual que la capa superficial de la madera que estuviera en malas condiciones. Lijar y eliminar el polvo. En superficies lacadas o esmaltadas proceder del mismo modo.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: ***BARNIZ UNIVERSAL SATINADO*** **Cód. D0 121 0000**

4. Modo de empleo:

* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
* Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
* Aplicar a brocha, rodillo, muñequilla o pistola aerográfica, a espesores de 25-35 micras secas por mano.
* Para aplicar a muñequilla o pistola diluir con un 15-18% de DISOLVENTE PARA SINTETICOS de Valentine.

Aconsejamos 2-3 manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.

* Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o White Spirit.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt.- 0,750 lt. - 0,375 lt.

Precauciones: Inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Contiene bis-2-etilhexanoato de cobalto, 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

6. Estabilidad en almacén:

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Barniz para todo tipo de madera de la construcción, como puertas, ventanas, marcos, persianas, etc., tanto en el interior como en el exterior, cuando se requiera un acabado satinado.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.